

Solutions POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



STATE® EXCELLENCE WOOD FLOOR SEALER



- Polymère unique à base d'eau conçu pour une durabilité optimale dans les zones de circulation intense
- Offre une couche de finition complète pour le bois brut ou peut être appliqué sur les couches de finition existantes
- Délai d'application global réduit par rapport à celui requis pour les finitions traditionnelles à l'uréthane modifiées par une huile

state®
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

STATE® EXCELLENCE WOOD FLOOR SEALER

TECHNOLOGIE DE POINTE

State Excellence utilise un polymère spécial hybride en silicone acrylique à base d'eau, la plus récente technologie conçue pour les gymnases à circulation intense et les terrains de racquetball. Il conserve sa durabilité et sa brillance supérieure tout en étant conforme aux normes COV.

ENTRETIEN FACILE

State Excellence peut être utilisé pour assurer une couche de finition complète pour le bois brut et peut être également appliqué sur une grande variété d'enduits protecteurs pour plancher de bois. Il suffit de préparer le plancher comme prescrit et d'appliquer le produit pour obtenir un plancher d'aspect impeccable et rafraîchi. Le récurage et l'application d'une couche de finition peuvent rapidement être effectués en une seule journée, minimisant les arrêts de production onéreux qui surviennent lors du décapage complet et de l'application d'un fini de plancher à l'uréthane modifié par une huile.

MODE D'EMPLOI

1. Bien nettoyer le plancher à l'aspirateur ou à la vadrouille et retirer la gomme ou tout autre débris.
2. Poncer à sec le plancher avec une ponceuse rotative de 175 T/M et des toiles abrasives de grain 100.
3. Dépoussiérer le plancher avec de l'eau et des linges propres pour retirer tout résidu.
4. Appliquer le produit avec un applicateur léger en T ou en laine d'agneau.
5. Appliquer de 3 à 5 couches du produit jusqu'à l'obtention de l'apparence désirée.
6. Attendre de 1 à 4 heures entre l'application de chaque couche.
7. Attendre de 24 à 48 heures pour le durcissement du scellant avant de permettre une circulation modérée.
8. Attendre un minimum de 72 heures avant de permettre une circulation normale.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : émulsion laiteuse

ODEUR : faible

pH : 7,5 à 8,5

POINT D'ÉCLAIR : aucun à 93 °C

DURÉE DE CONSERVATION : deux ans

TENEUR EN SOLIDES : 25 % à 30 %

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT : minimum 0,5 selon la norme ASTM D-2047

ÉLIMINATION : utiliser Thick Strip de State

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



Thick Strip

Décapant en gel épaississant très puissant



Spray Buff

Agent d'entretien à vaporiser pour le polissage à haute et basse vitesse



Floor Wizard^{MC} EZ Guard

Agent de restauration et d'entretien pour le polissage haute vitesse



SSA^{MC}

Traitement en aérosol pour vadrouilles sèches

EMBALLAGE

119608

Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4



State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

